

ACTIN LI polomat

| | |
|--------------------------------|--|
| Charakteristika výrobku | Špeciálny lak na vnútorné steny - polomatný. |
| Použitie výrobku | Na bezfarebnú finálnu povrchovú úpravu silne exponovaných stien a ich častí. Ideálny pre sokle pri schodiskách, chodby, vstupné haly, šatne, toalety a kuchyne. Vhodný tiež pre vode odolné nátery stien a stropov pri kuchynských linkách, v sprchách, toaletách, alebo umývacích linkách pre autá. Určený najmä na umývateľné disperzné farby. Možno ním ošetriť aj kamenné dýhy, priznané tehly a iné nasiakavé obklady v interiéri. |
| Vlastnosti výrobku | ACTIN LI polomat má tieto vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"> - vodou riediteľný, bez zápachu, - vytvára mimoriadne hladký, ucelený povrch odolný voči vode, špine, masťnote, bežným dezinfekčným prostriedkom aj slabým kyselinám, - ľahko spracovateľný, - zdravotne bezpečný, spĺňa prísne požiadavky pre aplikáciu na detské hračky, - upravený účinnými prísadami proti napadnutiu a poškodeniu plesňami, s dlhodobým účinkom v štandardných podmienkach. |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|-----------------|---|
| Farba | Transparentný. |
| Zloženie | Špeciálne polymérne disperzie, prísady, voda. |

| Technický údaj | Hodnota | |
|------------------------------------|--|------------------------|
| Sušina | min. 22 % | |
| Viskozita | 1 200 – 3 000 mPa.s | |
| Lesk | polomatný | EN 13300 |
| Oder za mokra | trieda 1 | EN 13300 |
| Prídržnosť k podkladu | min. 0,25 MPa min. 0,25 N/mm ² | STN 73 2577 EN 1542 |
| Ekvivalentná difúzna hrúbka | max. 1,0 m | EN ISO 7783-2 |
| Zdravotná bezpečnosť | vyhovuje | EN 71-3 |

SPRACOVANIE

| | |
|------------------------------|---|
| Podmienky spracovania | Počas spracovania a fázy schnutia sa nedoporučuje pracovať pri teplotách podkladu a vzduchu nižších ako +5 °C ani nad +30 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80 %. |
| Doba schnutia/vrstva | 4 – 6 hod. (20 °C, 65 % relatívna vlhkosť vzduchu). Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť predlžujú dobu schnutia. |
| Podklad | Podklad musí byť suchý, nosný, pevný, dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru, interiérovej farby (doporučujeme umývateľné farby s min. odolnosťou triedy 2 podľa EN 13 300). Pre dosiahnutie najvyššej odolnosti voči mechanickému poškodeniu a opakovanému čisteniu sa doporučuje náter aplikovať na čo najhladší podklad. |
| Príprava materiálu | Obsah dôkladne premiešajte miešadlom pri malých otáčkach. V prípade potreby pridajte do 5 % vody (max. 0,05 litra (pol deci) na 1 kg, resp. 0,24 litra na 4,8 kg vedro). Pri impregnácii kamenných dýh možno lak riediť až v pomere 1 : 1 s vodou. |
| Nanášanie materiálu | Na pripravený podklad aplikujte lak valčekom, štetcom alebo striekaním v 2 tenkých vrstvách. Plná umývateľnosť je dosiahnutá po vyzretí nového náteru – cca 28 dní po nanosení (podľa normy EN 13300). |
| Čistenie náradia | Pracovné náradie umyte ihneď po použití vodou. |

BALENIE, SPOTREBA, SKLADOVANIE

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Balenie | Kovové a plastové obaly 1 a 4,8 kg. |
|----------------|-------------------------------------|

Spotreba

Cca 0,15 kg/m² (2 vrstvy).
Spotreba sa môže meniť v závislosti od štruktúry a charakteru podkladu.

Skladovanie

Skladovať pri teplotách +5 °C až +25 °C.
Chrániť pred mrazom, slnečným žiarením a sálavým teplom.
Výrobok si zachováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby.

BEZPEČNOSŤ, EKOLÓGIA, LIKVIDÁCIA

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní a manipulácii, ako aj o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahradzuje všetky predchádzajúce vydania. V Porúbke, 01.02.2017. Zmeny vyhradené.

Naše odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku vychádzajúce z našich najlepších skúseností a poznatkov sú nezáväzná a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Výrobca nepreberá záruku za vhodnosť použitia tohto výrobku pre určitý konkrétny účel. Bližšie informácie žiadajte: