

ACTIN H PREMIUM

Charakteristika výrobku	Prémiový, vysoko umývateľný hygienický náter.
Použitie výrobku	Špeciálne vyvinutý pre vysoko odolnú povrchovú úpravu a farebné riešenie všetkých vnútorných plôch v oblastiach s najvyššími hygienickými nárokmi. Ideálny pre zdravotnícke zariadenia (operačné sály, JIS, lekárske ambulancie, laboratória a oddelenia mikrobiológie, biochémie, hematológie, imunológie...), potravinárske, farmaceutické a veterinárne prevádzky, priestory s vyššou relatívnou vlhkosťou, veľkokuchyne aj bytové priestory (kúpeľne, toalety, kuchyne). Vhodný najmä na disperzné stierky, obklady z kvalitných sadrokartónových dosiek, jemné minerálne omietky a tapety zo sklenených vlákien.
Vlastnosti výrobku	ACTIN H PREMIUM má tieto vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"> - vodou riediteľný, bez zápachu, - antibakteriálny, účinne bráni nákaze, - trvale rezistentný voči širokému spektru plesní, - vysoká odolnosť voči opotrebovaniu, - plne umývateľný, trieda 1 podľa EN 13 300, - odolný voči bežným dezinfekčným a čistiacim prostriedkom, slabým kyselinám a zásadám, - ľahko spracovateľný, vysoká výdatnosť a výborná krycia schopnosť, - vhodný pre priamy styk so suchými potravinami, - zdravotná bezpečnosť výrobku kladne posúdená Štátnym zdravotným ústavom.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba	Biela, možnosť tónovania do širokej škály farebných odtieňov.
Zloženie	Polymérne disperzie, minerálne plnivá, farebné pigmenty, špeciálne prísady, voda.

Technický údaj	Hodnota	
Sušina	min. 50 %	
Objemová hmotnosť	cca 1 360 kg/m ³	
Viskozita	1 500 – 6 000 mPa.s	
Prídržnosť k podkladu	min. 0,25 MPa	STN 73 2577
Ekvivalentná difúzna hrúbka	max. 1,0 m	EN 7783-2
Oder za mokra	trieda 1	EN 13300
Kontrastný pomer	trieda 2 (7 m ² /l)	EN 13300
Lesk	mat - polomat	EN 13300
Zrnnosť	jemná, max. 100 µm	EN 13300
Odolnosť voči dezinfekčným prostriedkom	stupeň 0	EN 13529
Účinnosť voči baktériám	99,99%	JIS Z 2801:2000
Účinnosť voči plesniam	stupeň 0	EN 15457
Zdravotná bezpečnosť	vhodný pre priamy styk so suchými potravinami	Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1935/2004

Pozn.: Hodnoty platia pre základné biele prevedenie.

SPRACOVANIE

Podmienky spracovania	Počas spracovania a fázy schnutia sa nedoporučuje pracovať pri teplotách podkladu a vzduchu nižších ako +5 °C ani nad +30 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80 %.
Doba schnutia/vrstva	4 – 6 hod. (20 °C, 65 % relatívna vlhkosť vzduchu). Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť predlžujú dobu schnutia.
Príprava podkladu	Podklad musí byť suchý, nosný, pevný, dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru.

Príprava materiálu	Obsah dôkladne premiešajte miešadlom pri malých otáčkach. V prípade potreby pridajte do 5 % vody (max. 1 liter na 20 kg vedro, resp. 0,3 litra na 6 kg vedro). Pri veľkoplošnej aplikácii jedného odtieňa odporúčame na súvislé plochy spracovávať len materiál rovnakej šarže (so zhodným dátumom výroby) alebo vzájomne zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží.
Nanášanie materiálu	Aplikujte valčekom, štetcom alebo striekaním v 2 vrstvách. Plná umývateľnosť je dosiahnutá po vyzretí nového náteru – cca 28 dní po nanosení (podľa normy EN 13300).
Čistenie náradie	Pracovné náradie umyte ihneď po použití vodou.

BALENIE, SPOTREBA, SKLADOVANIE

Balenie	Plastové obaly 6 a 20 kg.
Spotreba	Cca 0,25 kg/m ² (2 vrstvy). Spotreba sa môže meniť v závislosti od farebného odtieňa, štruktúry a charakteru podkladu.
Skladovanie	Skladovať pri teplotách +5 °C až +25 °C. Chrániť pred mrazom, slnečným žiarením a sálavým teplom. Výrobok si zachováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby.

BEZPEČNOSŤ, EKOLÓGIA, LIKVIDÁCIA

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní a manipulácii, ako aj o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahradzuje všetky predchádzajúce vydania. V Porúbke, 01.02.2017. Zmeny vyhradené.

Naše odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku vychádzajúce z našich najlepších skúseností a poznatkov sú nezáväzná a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Výrobca nepreberá záruku za vhodnosť použitia tohto výrobku pre určitý konkrétny účel. Bližšie informácie žiadajte: