



# Technický list

## POLYTEX VOSKOVÝ AQUAOLEJ NA DREVO

V Porúbke, 16.02.2024.

Platí do dátumu nového vydania.

**Technický názov výrobku:** ACTIN AD

**Charakteristika výrobku:** Tvrdý exteriérový aquaolej na drevo s pokročilou UV ochranou a prevenciou proti plesniam, hnilobe a drevokaznému hmyzu.

**Použitie výrobku:** Na základné a vrchné nátery rôznych drevených povrchov z ihličnatých aj listnatých drevín s nižším obsahom trieslovín, kde sa neolupuje, nepraská a pri renovácii ho nie je potrebné brúsiť.

Vhodný na nábytok, terasy, drevené podlahy, lavičky, ploty, drevené obklady, záhradné domčeky, drevené zábradlia, prístrešky, pergoly, detské domčeky a preliezky.

Pre exteriér.

**Limity:**

Nie je určený primárnu ochranu dreva v stavebných konštrukciách podkrovia a striech.

Nedá sa použiť ako izolácia proti zemnej vlhkosti.

### Technické údaje

**Farba:** Mliečna žlto-biela kvapalina, po uschnutí číra. Tónuje sa do širokej škály farebných odtieňov.

**Vzhľad:** Prírodný matný až saténovo matný (závislý na absorpcii podkladu a počte nánosov).

**Zloženie:** Emulzia prírodných olejov a voskov rozpustných vo vode, pigmenty, UV stabilizátory, špeciálne prísady.

**Objemová hmotnosť:** cca 1 040 kg/m<sup>3</sup>.

**Sušina:** cca 25 %.

**Viskozita:** min. 1200 mPa.s.

**Zdravotná bezpečnosť:** vyhovuje norme EN 71-3.

**Odolnosť voči škvrnám:** stupeň 0 podľa EN 13529 (odolá džúsu, káve, mlieku, kolovým nápojom).

### Spracovanie

**Podmienky spracovania:** Počas spracovania a fázy schnutia sa neodporúča pracovať pri teplotách podkladu a vzduchu nižších ako +15 °C ani nad +35 °C, na priamom slnku, daždi a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80 %.

**Doba schnutia:** suchý po 30 min., pretierateľný po 3-12 hod., pochôdzny po 24-48 hod. (23 °C, 65 % relatívna vlhkosť vzduchu).

Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť predlžujú dobu schnutia.

**Požiadavky na podklad:** Drevo musí byť suché, čisté a zbavené prachu. Povrchová živica sa musí odstrániť. Podklad obrúsiť jemným brúsnym papierom (zrניות 120 a vyššie). Škodcami napadnutý podklad ošetriť vhodnými špeciálnymi prípravkami.

Vlhkosť dreva by nemala presiahnuť 15%.

**Príprava materiálu:** Obsah dôkladne premiešajte.

**Nanášanie materiálu:** Aplikujte rovnomerne valčekom, štetcom alebo nízkotlakovým striekaním, v 1 až 2 vrstvách.

**Čistenie náradia:** Pracovné náradie umyte ihneď po použití vodou.

### **Balenie, spotreba, skladovanie**

**Balenie:** Plastové obaly 1 a 4,5 kg.

**Výdatnosť:** 1 kg = 11-18 m<sup>2</sup>, 4,5 kg = 50-80 m<sup>2</sup>. Výdatnosť balenia od savosti povrchu. Pre určenie presnej spotreby a vzhľadu je odporúčané výrobok predom vyskúšať na malej ploche.

**Skladovanie:** Skladovať pri teplotách +5 °C až +25 °C.

Chrániť pred mrazom, slnečným žiarením a sálavým teplom. Výrobok si zachováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby.

### **Bezpečnosť, ekológia, skladovanie**

Blížšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní a manipulácii, ako aj o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov výrobku.

### **Údržba**

Produkt nezanecháva na povrchu povlak, vsakuje do vnútra. Údržbu preto vykonávajte podľa typu ošetrovaného povrchu.

Čistenie povrchu pomocou tlakovej vody sa odporúča cca po 28 dňoch. Tlak vody je nutné prispôbiť tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchu.

Olejovú lazúru sa odporúča obnoviť jedným renovačným náterom:

- pri aplikácii na vodorovné a pochôdzne povrchy každé 1 až 3 roky,
- pri aplikácii na zvislé povrchy každých 3 až 5 rokov.

Doba obnovy závisí od zaťaženia oderom a poveternostnými vplyvmi.

Tento technický list dopĺňa a nahradzuje všetky predchádzajúce vydania.

Naše odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku vychádzajúce z našich najlepších skúseností a poznatkov sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky.

Výrobca nepreberá záruku za vhodnosť použitia tohto výrobku pre určitý konkrétny účel.

Užívateľ nie je zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať výrobok na vlastnú zodpovednosť, či je vhodný k plánovanému účelu použitia.